


روگا گستر



آزمون فشار لحظه ای (Burst):

در این آزمون رفتار ترکیدگی لوله ها در اثر عبور سیال با افزایش تدریجی فشار طی ۶۰ تا ۷۰ ثانیه مورد بررسی و اندازه گیری قرار میگیرد.

علاوه بر تعیین فشار ترکیدگی که بایستی در مطابقت با شاخص های استاندارد باشد؛ در صورتی که نوع ترکیدگی لوله ها به صورت چقرمه و با تغییر شکل پلاستیک همراه باشد که اصطلاحاً نوک قناری خوانده میشود نمونه ها تایید و چنانچه ترکیدگی به صورت خطی و بدون تغییر شکل پلاستیک باشد نمونه رد میشود.

این آزمون روی لوله های پنج لایه نیو روگا پایپ براساس استاندارد ملی ایران 12753 ISIRI و استاندارد ASTM F1282 توسط دستگاه مولد فشار انجام میشود.

