


# روگا گستر



## آزمون بازگشت حرارتی:

آزمون بازگشت حرارتی برای لوله های گرمانرم جهت اندازه گیری میزان برگشت طولی لوله ها در اثر حرارت انجام میشود.

این آزمون برای انواع لوله های گرمانرم از جمله PP-RC و PE براساس استاندارد ملی ایران ISIRI 7175-3 و ISIRI 7671 (ISIRI 17614) که دارای دیواره های داخلی و خارجی صاف بوده و سطح مقطع ثابتی دارند به کار می رود.

برای انجام این آزمون لوله ای با طول معین را در مدت زمان مشخص در یک محیط گرمایی که دمای معینی دارد قرار می دهند. بخشی از آزمون را علامتگذاری نموده و طول این بخش از لوله را تحت شرایط یکسان قبل و بعد از گرما دهی اندازه گیری می کنند. برگشت طولی به صورت درصد تغییرات طول نسبت به طول اولیه محاسبه می شود.

